

# Lac Acrilic HS Kristall+ Intaritor Normal Lac Kristall



LAC Acrilic HS Kristall pentru aplicare intregrala sau locala.

Pastreaza luciul stabil

Proprietati fizice excelente si rezistenta chimica.

## Descriere tehnica generala



Mixare 2:1 cu intaritor

Diluatie 0-10%

Uscare fortata 20-30 min/ 60-65°C temperatura panou



Uscare IR 8-10 min distanta 60-70 cm

## Suprafata

Vopsea baza.

Vopsea 2K acrilica

Vopsea pe baza de apa

## Pretratare/ Curatare a substratului




Curatati suprafata folosind o laveta curata. Asigurati-va ca suprafata este uscata cu aer.



Asigurati-va intotdeauna ca folositi echipament adecvat de protectie si ventilatie.

Aplicare produs: 2 faze: >>>Aplicati un strat iar dupa 10 min de aerare aplicati un al doilea strat



2:1 mixare cu intaritor. Timp de folosire: > 4 h 23°C



Dilutie 0-10%



Gata de aplicat 14-15 s DIN 4/20°C



Pistol de vopsit conventional 1.5-1.8mm, presiune intrare 3-4 bar 2x strat =120-150 microni



Pistol HVLP 1.3-1.4 mm, presiune intrare 3-4 bar, 2 straturi= 45-55 microni



8-10 min/ 23 °C timp de aerare finala



Uscare normala 110-12h//23°C. 20-30 min/ 60°C temperatura panou



Raze scurte 8-10 min 60-70 cm



Purtati intotdeauna echipament de protectie.



Urmati instructiunile de aplicare mentionate in TDS.

Punct uscare: 24 ° C/ 52° F

Gravitate specifica: 0.955 g/ cm<sup>3</sup>

Continut solid (fara diluant) 44% greutate.

### **VOC (2004/42 / CE)**

Acest produs este un retuş special, produs de baza pentru ingredientele sale și proprietățile sale.

Conținutul maxim de VOC în această categorie este 840g / L. Conținutul de VOC gata pentru forma de utilizare a acestui produs este de 580 g / L.

2004/42 / IIB (b) (840 )580

Acoperire teoretica: 7-8 m<sup>2</sup>/ l la o grosime a filmului de 50 microni .

Curatati echipamentul dupa folosire

### **Remarci:**

- Acordati timp necesar pentru cabina de vopsit sa atinga temperatura dorita.
- Aplicare doar cu 2:1 intaritor.
- Poate fi utilizat de către țările care nu au adoptat legislația VOC.
- Garantat 24 luni in recipientul original pe raft.

Numai pentru uz profesional. Informațiile afișate pe această fișă a fost atent selectat, deși o serie de investigatii de laborator. Ea se bazează pe cele mai bune cunostinte la data emiterii. Datele sunt oferite doar cu titlu informativ. Noi nu suntem responsabili pentru corectitudinea, acuratetea si consistenta. Acesta este de până la theuser pentru a verifica pentru actualizări noi sau informații suplimentare, dacă este necesar pentru scopul său propus. Proprietatea intelectuală a acestui produs, mărci comerciale și drepturi de autor este protejată. Toate drepturile rezervate.Relevante privind siguranța materialului și avertismentele afișate pe etichetă trebuie să fie citite cu atenție. S-ar putea modifica și / sau întrerupe funcționarea de toate sau o parte din aceste informații în orice moment, la discretia noastra, fara nici o notificare prealabila si asuma nici o responsabilitate de a actualiza informațiile. Toate regulile stabilite în această clauză se aplică în mod corespunzător pentru orice modificări și amendamente viitoare.