

Chit Performance Green



Descrierea produsului:

Chit fibra poliesteric 2K, potrivit pentru umplerea micilor orificii si perforatii cauzate de coroziune. Creat pentru industria auto, constructia de masini si sectorul maritim. Adera la fier, otel, aluminiu, zinc, GRP (fibra de sticla intarita cu rasina poliesterica) si lemn. Rezistent la apa, stabilitate verticala foarte buna, slefuire limitata.

Domeniu de utilizare:

Utilizat pentru acoperirea imperfectiunilor de pe diferite suprafete.

Date tehnice:

Compozitie:	Rasini poliesterice nesaturate.
Densitate:	1,59 g/ml.
Culoare:	Galben deschis.
Forma de prezentare la 20°C:	Pastă.
Cantitate VOC:	Max. 0g/l.

Pregătirea suprafeței:

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. Un nivel optim de aderență se obține pe suprafețe precum metalul, lemnul și fibra de sticlă întărită cu rășină poliesterică.

Amestec și utilizare:

Se amesteca bine cu întăritor pasta în proporție de 2%. Cantități excesive de întăritor pot cauza o alterare a culorii stratului de vopsea.

Pentru rezultate optime, se recomandă să nu se lucreze la temperaturi mai mici de 10°C sau la un nivel de umiditate de peste 80%.

Aplicarea pe suprafețe se poate face cu spatule de plastic sau cauciuc.

Durata de uscare:

La o temperatură ambientală de 20°C, durata estimată pentru uscare este de 20 de minute. O temperatură mai ridicată va accelera procesul de uscare, în timp ce o temperatură mai scăzută va crește durata procesului. La aproximativ 60°C, chitul poate fi șlefuit după 10 minute.

GARANTIE:

Garantia produselor este afectată de o depozitare și utilizare incorectă a acestora. Toate produsele chimice trebuie păstrate la o temperatură constantă situată între 10-20 grade C, într-o încăpere bine ventilată, ferite de umezeală, surse de căldură și orice sursă de aprindere (flacăra, scanteie).

Șlefuire:

Degrosare: P80 – P120

Finisare: P120 – P240